
COMPATTO IN LASTRA

Trasparenza e isolamento acustico: questo prodotto soddisfa sia soluzioni tecnico-applicative sia soluzioni per la progettazione di edifici.



FORMATI E TRASMITTANZA Trasmissione luminosa LT (%) Valore U

Spessore	Peso Kg/m²	Formati standard larghezza mm	Formati standard lunghezza mm	Cristallo	Opale	Bronzo	W/m² K
2 mm	2.4	2,050	3,050	90	72	52	5.6
			6,100		12	52	
3 mm	3.6	2,050	3,050	89	60	52	5.5
			6,100		60	52	
4 mm	4.8	2,050	3,050	88	52	52	5.3
			6,100		52	52	
5 mm	6.0	2,050	3,050	88	46	52	5.2
			6,100		40	52	
6 mm	7.2	2,050	3,050	88	40	52	5.1
			6,100		40	52	
8 mm	9.6	2,050	3,050	87	31	52	4.8
			6,100		J1	J2	
10 mm,	12.0	2,050	3,050	86	22	52	4.6
			6,100		22	52	7.0
12 mm	14.4	2,050	3,050	86	16	52	4.4
			6,100		10	J2	

ALVEOLARE MODULARE

La resistenza di questo prodotto lo rende **riconoscibile da subito**. È la soluzione ideale per tamponamenti esterni sia verticali che inclinati.

